

**gulj**

## **إسمنت للاستعمالات الخرسانية عالية الأداء**



الاستعمال	إسمنت راسخ	نثكة ( 1 نثكة = 18 لتر )	لتر	أقل نسبة إسمنت في م3	ماء الخلط الكلي	الرمل	عدسية	فولية	بودرة	الأسمنت
قواعد، أعمدة، عقدات			275	40±2.5	3.5-4.0	4.0	2.5-3.0	----	كيس	

**يعتمد أداء هذه الخلطات على اتباع نصائح وارشادات الإستعمال التالية :**

(هذه الخلطات ارشادية يمكن استعمالها في حال عدم توفر خلطات تصميمية من قبل مهندس مختص، وذلك لتمكين الزبائن من الوصول إلى أفضل النتائج)

- إن إضافة الماء أكثر من الكمية المطلوبة تعمل على إضعاف قوة الكسر، ويجب استخدام ماء نظيف غير عسر لعمليات الخلط والসقاية
  - كمية الماء المحددة في الجدول تتغير تبعاً للعوامل التالية (حرارة ورطوبة الجو، نسبة امتصاص الركام للماء، نسبة الطين والشوائب في الركام)
  - الركام المستخدم يجب أن يحقق متطلبات المواصفة القياسية الأردنية للركام المستعمل في الخرسانة م/أ 96:1987
  - هذه الخلطات صممت باستعمال ركام جاف نسبياً، ويجب أن يراعي إذا كان الركام رطباً أن تخصيص كمية الماء الموجودة في الركام من ماء الخلط الكلي
  - يجب تجنب صب الخرسانة في الأجواء الماطرة، وعند تساقط الثلوج وفي حال هبوب الرياح الشديدة
  - من الممكن أن يتآثر شكل الخرسانة خلال الطقس البارد (ومن الممكن زيادة كمية الإسمنت في الخلطة لتسريع الشك)
  - لا ينصح بصب الخرسانة إذا كانت حرارة الطقس أقل من 5 درجات مئوية، ويفضل أن تكون درجة حرارة الجو تتراوح ما بين 5-35°C وقت الصب
  - يجب سقاية الخرسانة لمدة لا تقل عن 3 أيام لتجنب التشققات، ويفضل إبقاء سطح الخرسانة رطلاً لمدة لا تقل عن 7 أيام خاصة في الطقس الحار والجاف
  - يغطي سطح الخرسانة بالخيش أو غطاء بلاستيكي لتقليل تبخر الماء من سطح الخرسانة
  - يمكن استعمال مواد كيميائية خاصة لتنقلي فترات السقاية وكمياتها ولمنع التبخر (لمزيد من المعلومات يمكن استشارة مزودي كيماويات البناء)
  - إن التخفيف من مقدار الإسمنت يؤدي لتنقت الخرسانة وأضعاف مقاومتها
  - يجب خلط المواد جيداً للحصول على خرسانة متجانسة، واستعمال الرجاج للحصول على كثافة خرسانة عالية